

VLX 186 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ - ΑΣΤΑΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν VLX 186 είναι ένα ακρυλικό βελτιωτικό κονιαμάτων, χωρίς οργανικούς διαλύτες και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Συνιστάται για βελτίωση των ιδιοτήτων της κόλλας και του αρμόστοκου. Αυξάνει την συγκολλητική ικανότητα,

μειώνει σημαντικά την απορροφητικότητα σε νερό. Επίσης, χρησιμοποιείται και ως βελτιωτικό αστάρι κυρίως μη απορροφητικών επιφανειών. Είναι κατάλληλο και για ενίσχυση σαθρών επιφανειών (π.χ.τσιμεντοκονίες).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ως ενισχυτική ρητίνη:

- Κόλλες πλακιδίων
- Αρμόστοκοι
- Στεγανωτικά προϊόντα βάσεως τσιμέντου
- Βιομηχανικοί / έτοιμοι - σοβάδες
- Λάσπη χτισίματος
- Υλικά επισκευής με βάση το τσιμέντο

Ως αστάρι πάνω σε:

- Παλιά πλακάκια
- Τσιμεντοκονίες
- Γυψοσανίδες
- Μωσαϊκό
- Τσιμεντοσανίδες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι ιδιότητες των κονιαμάτων οι οποίες βελτιώνονται μετά

την προσθήκη του προϊόντος είναι η:

- Αντοχή
- Συρρίκνωση
- Πρόσφυση
- Ευκαμψία
- Αντίσταση στον παγετό
- Στεγανότητα
- Υδατο-απορροφητικότητα

- Ανθεκτικότητα στην τριβή
- Ανθεκτικότητα στα οξέα
- Εργασιμότητα

Οι αρμόστοκοι στους οποίους έχει προστεθεί το προϊόν VLX 186 δεν λερώνονται και διατηρούν το χρώμα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το προϊόν VLX 186 χρησιμοποιείται και σαν γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αρχικά γίνεται η ανάμιξη του κονιάματος με το νερό. Στη συνέχεια προστίθεται η απαραίτητη ποσότητα του προϊόντος VLX 186, υπό συνεχή ανάδευση μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής πάστα.

Για την ανάμιξη των κονιαμάτων με νερό, στα οποία θα

προστεθεί και VLX 186 πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερη ποσότητα νερού (από το κανονικό).

Η ανάμιξη μπορεί να γίνει είτε με το χέρι είτε με το mixer. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η προσθήκη του VLX 186 αυξάνει την ρευστότητα του υλικού.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως ενισχυτική ρητίνη:

40-80g VLX 186 ανά κιλό προϊόντος. Εξαρτάται τον βαθμό της βελτίωσης που επιθυμούμε και από την εφαρμογή. Τα λεπτής στρώσεις επιχρίσματα απαιτούν μεγαλύτερη ποσότητα υλικού.

Ως αστάρι:

- Απορροφητικές επιφάνειες: 5m² /1 kg
- Μη απορροφητικές επιφάνειες: 15m² /1 kg

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό, αφού το συγκεκριμένο προϊόν αυξάνει σημαντικά την πρόσφυση, ακόμη και πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν θα συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία των 1-5-20Kg και διατηρείται για ένα χρόνο σφραγισμένο σε κλειστός και αεριζόμενος αποθηκευτικούς χώρους και σε θερμοκρασίες +5⁰C έως 30⁰C.

VLX 186 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ - ΑΣΤΑΡΙ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του

προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ
Μορφή		Υγρό διάλυμα
Χρώμα		Γαλακτώδες
Τύπου		Συμπολυμερές ακρυλικού/ Στυρενίου
pH (στους +20°C)		7 – 9
Ειδικό βάρος	(gr/cm ³)	1,01 – 1,02
Κατανάλωση	(Kg/Kg κονιάματος)	0,04 – 0,08
Ευφλεκτικότητα		Όχι
Οργανικοί διαλύτες		Όχι

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Θηρακοπ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Θηρακοπ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Θηρακοπ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.